

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Klebamul WS

Primaire de dispersion spécial résistant aux alcalis



DESCRIPTION DU PRODUIT

Primaire de dispersion résistant aux alcalis pour supports absorbants liés au ciment.

EMPLOI

Pour le prétraitement de chapes de ciment chauffées et non chauffées ainsi que de supports en béton à humidité résiduelle accrue.

AVANTAGES

- Prêt à l'emploi
- Exempt de solvants
- Bon pouvoir de pénétration
- Haut rendement
- Très bon effet de blocage
- Faible consommation
- Séchage et recouvrement rapides
- Adapté au chauffage par le sol
- Inutile de répandre du sable de quartz - spatulage direct

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Très approprié pour Minergie-ECO, Correspond à la 1ère priorité des ecoCFC/ecoDevis
EMICODE EC1PLUS: Très faible émission

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Base chimique	Dispersion spéciale d'acrylate avec additifs
Conditionnement	Seau de 10 kg
Couleurs	Beige
Conservation	En emballage d'origine non entamé : 12 mois à partir de la date de production
Conditions de stockage	Température de stockage entre 5 °C et 30 °C. Entreposer au sec. Les emballages entamés doivent être refermés immédiatement et utilisés le plus rapidement possible.

INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

Rapport de mélange	1. Consommation de Klebamul WS appliqué mélangé avec de l'eau 1:1	~100 g/m ²
	2. Consommation de Klebamul WS appliqué pur	~180 g/m ²
Température de l'air ambiant	min. +15 °C, max. +30 °C	
Humidité relative de l'air	40 - 65%	
Température du support	La température du support doit être d'au moins +15 °C et de maximum +20 °C pour les chapes chauffées pendant l'application et jusqu'au durcissement complet de Klebamul WS. La température du support doit être au moins 3 °C supérieure au point de rosée.	
Humidité du support	Humidité max. admissible de la chape sans chauffage par le sol 5 % CM pour les supports liés au ciment Humidité max. admissible de la chape avec chauffage par le sol 3 % CM pour les supports liés au ciment	
Temps d'attente	Recouvrement de Klebamul WS	
		Minimum
	Klebamul WS mélangé avec de l'eau 1:1	30 minutes
	Klebamul WS pur:	2 heures

VALEURS MESURÉES

Toutes les données techniques indiquées sur cette fiche produit se fondent sur des tests de laboratoire. Les données réelles mesurées peuvent être différentes pour des raisons indépendantes de notre volonté.

AUTRES REMARQUES

Klebamul WS fraîchement appliqué doit être protégé de la vapeur, de la condensation et de l'eau pendant au moins 24 heures.

INSTRUCTIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE

NATURE DU SUPPORT

Le support doit être prêt pour la pose, c.-à-d. sec, propre, exempt de fissures et résistant à la traction et à la compression.

Enlever les couches de séparation et les couches frittées par des moyens appropriés. Les exigences SIA sont d'application.

Humidité résiduelle maximum, voir le paragraphe Humidité du support.

Utiliser Klebapox Epobloc pour les zones présentant une humidité résiduelle accrue, de l'humidité ascensionnelle ou sur des supports huilés.

Béton, chape en ciment

Poncer, par ex. à l'aide d'une ponceuse monodisque, jusqu'à obtention d'une surface solide, adhérente et absorbante, puis nettoyer soigneusement avec un aspirateur industriel.

Autres supports

Prière de contacter le conseiller technique de la société Sika Schweiz AG.

APPLICATION

Avant toute application, vérifier la teneur en humidité, l'humidité relative de l'air ainsi que le point de rosée.

Si Klebamul WS est utilisé comme frein contre l'humidité, appliquer deux couches. Le matériau prêt est mélangé avec de l'eau 1:1 pour la première couche. La première couche doit reboucher les pores. La deuxième couche est filmogène, sans ajout d'eau et est appliquée en croix au plus tôt après 30 min. Veiller à une consommation minimum de 280 g/m². Suite au séchage de la deuxième couche (env. 2 heures), celle-ci peut être recouverte de tous les mastics Klebaplan, épaisseur maximale de couche 10mm. Lors du collage direct de parquet sur Klebamul WS, les systèmes adhésifs Klebamer Premium, Klebamer Hybrid Turbo ainsi que Klebapur PU-Parquet peuvent être utilisés.

Pour de plus amples informations, consulter la fiche technique de produit ou contacter le conseiller technique de Sika Schweiz AG.

NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyer les outils immédiatement après utilisation avec de l'eau. Le matériau durci ne peut être éliminé que par voie mécanique.

RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter qu'en raison d'une réglementation locale spécifique, les données déclarées pour ce produit peuvent différer d'un pays à l'autre. Veuillez vous reporter à la fiche produit locale pour obtenir des informations exactes sur le produit.

RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Schweiz AG

Herdern 13
6373 Ennetbürgen
Phone: +41 41 624 40 50
info@klebag.ch
www.klebag.ch

Fiche technique du produit

Klebamul WS
Juin 2026, Version 01.04
02051303000000113

Klebamul/WS-fr-CHKLEBAG-(06-2026)-1-4.pdf



A SIKA BRAND