

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Klebamul D 299

Colle en dispersion universelle, exempte de solvants



DESCRIPTION DU PRODUIT

Colle à très faible émission pour les revêtements en PVC et CV, revêtements en caoutchouc synthétique, ainsi que le linoléum et les revêtements textiles.

EMPLOI

Pour le collage par procédé de lit de colle humide et par adhérence du lit de colle sur des supports absorbants et non absorbants, ainsi que sur les masses d'égalisation et de lissage Klebaplan à l'intérieur:

- Revêtements en PVC homogènes et hétérogènes en dalles et en lés
- Revêtements CV en dalles et en lés
- Revêtements en PU
- Revêtements en caoutchouc synthétique jusqu'à une épaisseur de 4 mm
- Linoléum en dalles et en lés
- Revêtements textiles avec thibaudes synthétiques, latex ou PUR
- Revêtements en non-tissé

AVANTAGES

- Très large spectre d'adhérence
- Adhérence initiale très élevée
- Forte tension du fil
- Temps de séchage court
- Résistance finale élevée
- Convient pour le collage en lit humide et adhésif
- Convient pour les supports absorbants et non absorbants
- Convient pour le chauffage au sol
- Convient pour les sièges à roulettes

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

EMICODE EC1^{PLUS}: Sehr emissionsarm

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Base chimique	Dispersion de résine synthétique	
Conditionnement	Seau en plastique:	14 kg
Couleurs	Beige	
Conservation	En emballage d'origine non entamé: 12 mois à partir de la date de production	
Conditions de stockage	Température de stockage entre +5 °C et +30 °C. Entreposer au sec. Les emballages entamés doivent être refermés immédiatement et utilisés le plus rapidement possible.	

INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

Consommation	En fonction du type de revêtement: 200 - 400 g/m ² TKB A4, A1, A2, B1	
	La denture dépend de l'envers du revêtement et de la nature du support. Veiller à ce que toute la surface du dos du revêtement soit mouillée.	
Température de l'air ambiant	Min. +17 °C, max. +30 °C	
Humidité relative de l'air	Max. 70 %	
Température du support	Pendant l'application et jusqu'au durcissement complet de Klebamul D 299, la température du support doit être d'au moins +17 °C et ne doit pas dépasser +20 °C pour les chapes chauffantes.	
Temps de durcissement	Sollicitable:	24 h (+20 °C, 65 % h.r.)
	Résistance finale:	72 h (+20 °C, 65 % h.r.)
	Peut être jointoyé resp. soudé:	24 h (au plus tôt) (+20 °C, 65 % h.r.)

Temps de mise en œuvre/mise en place Pose sur des support absorbants (p.ex. Klebaplan P)

	Denture TKB re-commandée	Temps de séchage	Temps de travail
Revêtements en PVC en lés & en dalles ¹ :	A1	10 - 25 minutes	15 - 30 minutes
Revêtements en caoutchouc synthétique ² :	A2	10 - 25 minutes	15 - 25 minutes
Revêtements textiles & linoléum ¹ :	A2, B1	~ 10 minutes	15 - 20 minutes
Revêtements en non-tissé ¹ :	B1	~ 10 minutes	15 - 20 minutes

Pose sur des supports non absorbants ou sur des supports denses

	Denture TKB re-commandée	Temps de séchage	Temps de travail
Revêtements en PVC en lés & en dalles ³ :	A4	35 - 50 minutes	45 - 60 minutes

1. Encollage humide
2. Encollage semi-humide
3. Procédé par adhérence du lit de colle

Les données se rapportent à des conditions climatiques de +20 °C et 65 % h.r., ainsi qu'à une température du support de +17 °C au minimum.

Remarque

La rapidité de séchage dépend de la température, de l'humidité relative de l'air et de la capacité d'absorption du support.

Des températures élevées raccourcissent ce temps, des températures basses ainsi qu'une humidité de l'air élevée prolongent celui-ci.

VALEURS MESURÉES

Toutes les données techniques indiquées sur cette fiche produit se fondent sur des tests de laboratoire. Les données réelles mesurées peuvent être différentes pour des raisons indépendantes de notre volonté.

ÉCOLOGIE, PROTECTION DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

L'utilisateur doit lire les dernières fiches de données de sécurité (FDS) avant d'utiliser les produits. La FDS contient des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination sûrs des produits chimiques, ainsi que des données physiques, environ-

nementales, toxicologiques et autres relatives à la sécurité.

INSTRUCTIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit être prêt pour la pose, c'est-à-dire sec, propre, exempt de fissures, résistant à la traction et à la compression.

Enlever les couches de séparation et les couches frittées par des moyens appropriés. Se conformer aux exigences de la SIA.

Il est recommandé de procéder à la pose sur des supports plans et uniformément absorbants à l'aide d'une masse de nivellement autonivelante, p.ex. Klebaplan P, quel que soit le type de revêtement supérieur à coller.

Les supports très absorbants doivent être préalablement apprêtés avec du Klebamul Micro-Grund ou du Klebamul EG (mélangé 1:1 avec de l'eau).

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la fiche technique du produit correspondante ou contacter le conseiller technique de Klebag AG.

OUTILLAGE/APPLICATION

Klebamul D 299 est appliqué directement du récipient sur le support et étalé avec la truelle dentée recommandée. Veiller à une quantité d'application régulière.

Après le temps de séchage, placer le revêtement de sol dans le lit de colle, puis bien frotter ou passer au rouleau. Veiller à ce que l'arrière du revêtement de sol soit complètement mouillé. Dans le cas des revêtements de sol en lés, frotter ou passer le rouleau de l'intérieur vers l'extérieur pour éviter les poches d'air sous le revêtement. Après 20 minutes supplémentaires, frotter ou passer à nouveau au rouleau.

Le soudage ou le jointoiement du revêtement est possible au plus tôt après 24 heures (+20 °C, 65 % h.r.).

Les instructions de pose du fabricant de revêtements de sol doivent être impérativement respectées.

NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyer les outils immédiatement après utilisation avec de l'eau. Le matériau durci ne peut être enlevé que mécaniquement.

Klebag AG

Herdern 13

6373 Ennetbürgen

Phone: +41 41 624 40 50

info@klebag.ch

www.klebag.ch

RESTRICTIONS LOCALES

Veuillez noter qu'en raison d'une réglementation locale spécifique, les données déclarées pour ce produit peuvent différer d'un pays à l'autre. Veuillez vous reporter à la fiche produit locale pour obtenir des informations exactes sur le produit.

RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

KlebamulD299-fr-CHKLEBAG-(10-2020)-1-2.pdf

Fiche technique du produit

Klebamul D 299

Octobre 2020, Version 01.02

020512030000000160



A SIKA COMPANY