

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Klebamul PVC

Colle en dispersion exempte de solvants



DESCRIPTION DU PRODUIT

Colle sans agents d'allongement, à très faible émission, pour les revêtements PVC et CV.

EMPLOI

Pour le collage par procédé de lit de colle humide et par adhérence du lit de colle sur des supports absorbants et non absorbants, ainsi que sur les masses d'égalisation et de lissage Klebaplan à l'intérieur:

- Revêtements en PVC homogènes et hétérogènes en lés
- Revêtements CV en lés

AVANTAGES

- Sans agents d'allongement
- Large spectre d'adhérence
- Long temps de pose
- Développement rapide de la résistance
- Résistance finale élevée
- Convient pour les supports absorbants et non absorbants
- Convient particulièrement pour les collages de revêtements sur revêtements
- Convient pour le chauffage au sol
- Convient pour les sièges à roulettes

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

EMICODE EC1^{PLUS}: Très faible émission

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Base chimique	Dispersion de résine synthétique	
Conditionnement	Seau en plastique:	12 kg
Conservation	En emballage d'origine non entamé: 12 mois à partir de la date de production	
Conditions de stockage	Température de stockage entre +5 °C et +30 °C. Entreposer au sec. Les emballages entamés doivent être refermés immédiatement et utilisés le plus rapidement possible.	
Couleurs	Vert	

INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

Consommation	En fonction du type de revêtement: 150 - 200 g/m ² TKB A4, A1, A2 ou rouleau en nylon La denture resp. le type d'application dépend de l'envers du revêtement et de la nature du support. Veiller à ce que toute la surface du dos du revêtement soit mouillée.		
Température de l'air ambiant	Min. +17 °C, max. +30 °C		
Humidité relative de l'air	Max. 70 %		
Température du support	Pendant l'application et jusqu'au durcissement complet de Klebamul PVC, la température du support doit être d'au moins +17 °C et ne doit pas dépasser +20 °C pour les chapes chauffantes.		
Temps de durcissement	Sollicitable:	24 h. (+20 °C, 65 % h.r.)	
	Résistance finale:	72 h. (+20 °C, 65 % h.r.)	
	Peut être jointoyé resp. soudé:	24 h. (au plus tôt) (+20 °C, 65 % h.r.)	

Temps de mise en œuvre/mise en place Pose sur des support absorbants (p.ex. Klebaplan P)

	Denture TKB re-commandée	Temps de séchage	Temps de travail
Revêtements PVC & CV ¹ :	A1, A2	10 - 25 minutes	15 - 30 minutes
Revêtements PVC & CV ² :	A1, A2	15 - 30 minutes	30 - 60 minutes

Pose sur des supports non absorbants ou sur des supports denses

	Denture TKB re-commandée	Temps de séchage	Temps de travail
Revêtements PVC & CV ² :	A4, rouleau en nylon	35 - 60 minutes	40 - 120 minutes
Revêtements PVC & CV ³ :	A4, A1	- 10 minutes - Retirer le revêtement - 20 minutes - Reposer le revêtement	45 minutes

1. Encollage humide
2. Procédé par adhérence du lit de colle
3. Procédé double-drop

Les données se rapportent à des conditions climatiques de +20 °C et 65 % h.r., ainsi qu'à une température du support de +17 °C au minimum.

Remarque

La rapidité de séchage dépend de la température, de l'humidité relative de l'air et de la capacité d'absorption du support.

Des températures élevées raccourcissent ce temps, des températures basses ainsi qu'une humidité de l'air élevée prolongent celui-ci.

VALEURS MESURÉES

Toutes les données techniques indiquées sur cette fiche produit se fondent sur des tests de laboratoire. Les données réelles mesurées peuvent être différentes pour des raisons indépendantes de notre volonté.

ECOLOGIE, PROTECTION DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

L'utilisateur doit lire les dernières fiches de données de sécurité (FDS) avant d'utiliser les produits. La FDS contient des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination sûrs des produits chimiques, ainsi que des données physiques, environ-

nementales, toxicologiques et autres relatives à la sécurité.

INSTRUCTIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit être prêt pour la pose, c'est-à-dire sec, propre, exempt de fissures, résistant à la traction et à la compression.

Enlever les couches de séparation et les couches frittées par des moyens appropriés. Se conformer aux exigences de la SIA.

Il est recommandé de procéder à la pose sur des supports plans et uniformément absorbants à l'aide d'une masse de nivellement autonivelante, p.ex. Klebaplan P, quel que soit le type de revêtement de surface à coller.

Les supports très absorbants doivent être préalablement apprêtés avec du Klebamul MG ou du Klebamul EG (mélangé 1:1 avec de l'eau).

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la fiche technique du produit correspondante ou contacter le conseiller technique de Sika Schweiz AG.

OUTILLAGE/APPLICATION

Klebamul PVC est appliqué directement du récipient sur le support et étalé avec la truelle dentée recommandée. Veiller à une quantité d'application régulière. L'application au moyen d'un rouleau en nylon permet d'obtenir un film adhésif très fin, qui évite autant que possible l'écrasement et donc les indentations.

Après le temps de séchage, placer le revêtement de sol dans le lit de colle, puis bien frotter ou passer au rouleau. Veiller à ce que l'arrière du revêtement de sol soit complètement mouillé. Dans le cas des revêtements de sol en lés, frotter ou passer le rouleau de l'intérieur vers l'extérieur pour éviter les poches d'air sous le revêtement. Après 20 minutes supplémentaires, frotter ou passer à nouveau au rouleau.

Sika Schweiz AG

Herdern 13
6373 Ennetbürgen
Phone: +41 41 624 40 50
info@klebag.ch
www.klebag.ch

Fiche technique du produit

Klebamul PVC
Janvier 2024, Version 01.02
020512030000000144

Remarque

Une fixation de revêtement sur revêtement doit toujours être clarifiée en détail au préalable avec le donneur d'ordre afin de signaler les difficultés éventuelles (comportement d'adhérence et d'indentation de l'ancien revêtement, état du support, etc.).

Le soudage ou le jointolement du revêtement est possible au plus tôt après 24 heures (+20 °C, 65 % h.r.).

Les instructions de pose du fabricant de revêtements de sol doivent être impérativement respectées.

NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyer les outils immédiatement après utilisation avec de l'eau. Le matériau durci ne peut être enlevé que mécaniquement.

RESTRICTIONS LOCALES

Veuillez noter qu'en raison d'une réglementation locale spécifique, les données déclarées pour ce produit peuvent différer d'un pays à l'autre. Veuillez vous reporter à la fiche produit locale pour obtenir des informations exactes sur le produit.

RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

KlebamulPVC-fr-CHKLEBAG-(01-2024)-1-2.pdf



A SIKA BRAND