

PRODUKTDATENBLATT

Klebamul Elastogrund

FLEXIBLE SPEZIAL-FÜLLGRUNDIERUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

2-komponentige, sehr emissionsarme, hydraulisch abbindende und schnell trocknende Spezialgrundierung mit guter Haftung und hoher Flexibilität.

ANWENDUNG

Zur Grundierung kritischer Untergründe mit oder ohne Fugenanteil vor der Belagsverlegung oder Nivellierarbeiten im Innenbereich, in Schichtdicken bis 1 mm von:

- Holzdielen, Parkett, Span- bzw. OSB-Platten
- Festliegenden Keramikplatten, Natursteinen und Terrazzo
- Festhaftenden, wasserfesten Klebstoff- bzw. Spachtelmassenresten
- Festliegenden Altbelägen
- Magnesia- und Steinholzestrichen
- Gussasphaltestrichen (IC 10 und IC 15 nach SIA 283)

VORTEILE

- Schnelltrocknend
- Hydraulisch abbindend
- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen
- Hohe Flexibilität
- Fugenfüllend
- Ohne Zwischengrundierung überarbeitbar
- Für Fussbodenheizung geeignet
- Für innen
- Nicht unter Parkett geeignet

UMWELTINFORMATIONEN

EMICODE EC1^{PLUS}: Sehr emissionsarm

PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	Komp. A:	Kunstharzdispersion
	Komp. B:	Kunststoffvergüteter Spezialzementmörtel
Lieferform	Komp. A Kanister:	5.0 kg
	Komp. B Papiersack:	12.5 kg
Aussehen/Farbton	Komp. A Flüssigkomponente:	Weiss
	Komp. B Pulver:	Grau
Haltbarkeit	Im ungeöffneten Originalgebilde: 6 Monate ab Produktionsdatum	
Lagerbedingungen	Lagertemperatur zwischen +5 °C und +30 °C. Trocken lagern. Offene Gebinde sofort wieder verschliessen und möglichst zügig verbrauchen.	

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Mischverhältnis	Komp. A : B:	1 : 2.5 (Gew.-Teile)
Verbrauch	200 - 600 g/m ² Je nach Untergrund.	
Lufttemperatur	Min. +15 °C, max. +25 °C	
Relative Luftfeuchtigkeit	Max. 80 %	
Untergrundtemperatur	Während der Verarbeitung und bis zur vollständigen Aushärtung von Klebamul Elastogrund muss die Untergrundtemperatur mindestens +15 °C und darf bei Heizestrichen höchstens +20 °C betragen.	
Topfzeit	~ 30 Minuten	(+20 °C)
Aushärtezeit	~ 45 Minuten	(+20 °C)
Wartezeit zwischen den Arbeitsgängen	60 - 120 Minuten Je nach Untergrund.	

Die Angaben beziehen sich auf klimatische Bedingungen von +20 °C und 65 % r.F. sowie eine Untergrundtemperatur von mindestens +15 °C.

Hinweis
Die Trocknungsgeschwindigkeit ist abhängig von Temperatur, relativer Luftfeuchtigkeit und Saugfähigkeit des Untergrundes.

Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere Temperaturen sowie höhere Luftfeuchtigkeiten verlängern diese Zeiten.

VERARBEITUNGSANWEISUNG

UNTERGRUNDBESCHAFFENHEIT/VORBEHANDLUNG

Der Untergrund muss verlegereif, d. h. trocken, sauber, rissfrei, zug- und druckfest sein.

Trenn- oder haftmindernde Schichten sind durch geeignete Massnahmen zu entfernen. Es gelten die Anforderungen der SIA.

Alte wasserlösliche Klebstoffe, z. B. Sulfit-Ablauge-Kleber, sind nach Möglichkeit zu entfernen.

Alte keramische Plattenbeläge oder Natursteinböden anschleifen und mit Klebatex HV reinigen.

Alte festliegende Holz- bzw. Holzwerkstoffböden sind gründlich abzuschleifen und abzusaugen.

Alte elastische Nutzbeläge und Bodenbeschichtungen sind grundzureinigen und gegebenenfalls anzuschleifen. Im Zweifelsfall Probegrundierung durchführen.

MISCHEN

Klebamul Elastogrund wird mit einem separaten Anmachgebilde geliefert.

Komp. A (Flüssigkomponente) aufschütteln und in das Anmachgebilde vorlegen. Komp. B (Pulver) bei laufendem Mischer bis zur Erreichung des richtigen Mischungsverhältnisses schrittweise zugeben und gründlich durchmischen, bis eine klumpenfreie, homogene Mischung vorliegt.

Als Mischwerkzeuge werden ein- oder zweiarmige Korbrührer (300 - 400 U/Min.) empfohlen.

Nur so viel Grundierung anmachen wie innerhalb von ca. 30 Minuten verarbeitet werden kann.

APPLIKATION

Nach dem Anmischen die Grundierung mit einer Glättkelle gleichmässig verteilen.

Die maximale Schichtdicke von 1 mm ist einzuhalten.

Abbindenden Klebamul Elastogrund vor hoher Raumtemperatur, direkter Sonneneinstrahlung und Zugluft schützen.

Hinweis

Klebamul Elastogrund kann ohne Zwischengrundierung mit Klebaplan Nivellier- und Spachtelmassen oder mit Klebamul Dispersionsklebstoffen überarbeitet werden.

Klebamul Elastogrund ist nicht unter Parkett geeignet.

GERÄTEREINIGUNG

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Ausgehärtetes Material kann nur noch mechanisch entfernt werden.

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten basieren auf Laborversuchen. Aktuelle Messdaten können durch Umstände abweichen, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten für dieses Produkt aufgrund spezifischer nationaler Vorschriften von Land zu Land verschieden sein können. Die genauen Produktdaten entnehmen Sie bitte dem für das jeweilige Land gültigen Produktdatenblatt.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Für Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten beachte man das jeweils neueste Sicherheitsdatenblatt (SDB) mit physikalischen, ökologischen, toxischologischen und anderen sicherheitsbezogenen Daten.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Klebag AG

Herdern 13
6373 Ennetbürgen
Phone: +41 41 624 40 50
info@klebag.ch
www.klebag.ch

Produktdatenblatt
Klebamul Elastogrund
Mai 2020, Version 02.01
020815120010000089