

PRODUKTDATENBLATT

Klebamer MSMK Rapid

Schneller Bau- und Montageklebstoff mit hoher Frühfestigkeit

PRODUKTBESCHREIBUNG

1-komponentiger, lösemittelfreier, elastischer Bau- und Montageklebstoff mit hoher Frühfestigkeit, rascher Durchhärtung und hervorragender Haftung auf den meisten Bauwerkstoffen.

ANWENDUNG

Für die Verklebung von und auf üblichen Baustoffen, z. B. Beton, Mauerwerk, Klinker, Faserzement, Keramik, Holz, diversen Metallen, Polystyrol (EPS/XPS), vielen thermo- und duroplastischen Kunststoffen etc., im Innen- und Aussenbereich.

VORTEILE

- Lösemittelfrei
- Rasche Durchhärtung
- Wasserfrei
- Feuchtigkeitshärtend
- Geruchsneutral
- Leicht auspressbar
- Auf den meisten Untergründen ohne Primer einsetzbar
- Geringer Fadenzug
- Hohe Anfangshaftung
- Breites Haftspektrum
- Schnelle Durchhärtung
- Hohe Elastizität
- Schleif- und überstreichbar

PRÜFZEUGNISSE

EMICODE EC1PLUS: Sehr emissionsarm

PRODUKTIINFORMATIONEN

Chemische Basis	Silanterminiertes Polymer
Lieferform	Kartusche: 290 ml Karton: 12 Kartuschen Palette: 104 x 12 Kartuschen (1 248 Stück)
Farbton	Weiss
Haltbarkeit	Im ungeöffneten Originalgebinde: 9 Monate ab Produktionsdatum
Lagerbedingungen	Lagertemperatur zwischen +5 °C und +30 °C. Trocken lagern. Offene Gebinde sofort wieder verschliessen und möglichst zügig verbrauchen.
Dichte	~ 1.55 g/ml

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Zugfestigkeit	~ 3.0 - 3.5 N/mm ² (ISO 37)
Bruchdehnung	~ 100 % - 150% (ISO 37)
Thermische Beständigkeit	Min. -40 °C, max. +100 °C

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Lufttemperatur	Min. +5 °C, max. +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	Min. 30 %, max. 90 %
Untergrundtemperatur	Min. +5 °C, max. +40 °C, muss min. 3 °C über dem Taupunkt liegen
Aushärtezeit	~ 3.0 mm/24 Stunden (+23 °C, 50 % r.F.)
Hautbildungszeit	~ 5 - 10 Minuten (+23 °C, 50 % r.F.)

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten basieren auf Laborversuchen. Aktuelle Messdaten können durch Umstände abweichen, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Der Anwender muss die neuesten Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen, bevor er Produkte verwendet. Das SDS enthält Informationen und Ratschläge zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung chemischer Produkte sowie physikalische, ökologische, toxikologische und andere sicherheitsrelevante Daten.

VERARBEITUNGSANWEISUNG

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, frei von Öl, Fett, Staub und losen oder bröckelnden Teilen sein. Farbe, Zementschlämme und andere schlecht haftende Fremdkörper müssen entfernt werden.

VERARBEITUNGSMETHODE/-GERÄTE

Kleben

Nach der Untergrundvorbereitung Klebamer MSMK Rapid in Raupen, Streifen oder Punkten in Abständen von wenigen Zentimetern auf die zu verklebende Oberfläche auftragen.

Elemente nur manuell in die richtige Position setzen. Allenfalls Klebeband, Keil oder Stützen benutzen, um die montierten Elemente während den ersten Stunden des Aushärtens zusammenzuhalten.

Ein falsch positioniertes Element kann leicht gelöst und während den ersten paar Minuten nach der Applikation neu positioniert werden.

Belastbar nach vollständiger Durchhärtung des Klebamer MSMK Rapid (24 Stunden bei +23 °C und einer Klebstoffdicke von 2 - 3 mm).

GERÄTEREINIGUNG

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Kleba PU 6500 V reinigen. Ausgehärtetes Material kann nur noch mechanisch entfernt werden.

Für die Reinigung versiegelter Oberflächen (z. B. Parkett) sowie der Haut Kleba Reinigungstücher verwenden.

Vor der Anwendung die Verträglichkeit prüfen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten für dieses Produkt aufgrund spezifischer nationaler Vorschriften von Land zu Land verschieden sein können. Die genauen Produktdaten entnehmen Sie bitte dem für das jeweilige Land gültigen Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Sika Schweiz AG

Herdern 13
6373 Ennetbürgen
Phone: +41 41 624 40 50
info@klebag.ch
www.klebag.ch

Produktdatenblatt

Klebamer MSMK Rapid
Januar 2025, Version 02.01
02051202000000087

KlebamerMSMKRapid-de-CHKLEBAG-(01-2025)-2-1.pdf



A SIKA BRAND