FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Klebamul Elastogrund

PRIMAIRE D'OBTURATION SPÉCIAL FLEXIBLE

DESCRIPTION DU PRODUIT

Primaire spécial bicomposant, à prise hydraulique et séchage rapide, à très faible émission, avec une bonne adhérence et une flexibilité élevée.

EMPLOI

En traitement primaire des supports critiques avec ou sans joints, avant la pose des revêtements de sols ou des travaux d'égalisation en intérieur, en épaisseurs de couche allant jusqu'à 1 mm, de:

- Planchers en bois, parquets, panneaux d'agglomérés resp. OSB
- Carreaux céramiques fixes, pierres naturelles et terrazzo
- Résidus de colle ou de mastic adhérents et résistants à l'eau
- Anciens revêtements solides
- Chapes de magnésie et steinholz
- Chape d'asphalte coulé (IC 10 et IC 15 selon SIA 283)

AVANTAGES

- Séchage rapide
- Prise hydraulique
- Très bonne adhérence sur de nombreux supports
- Flexibilité élevée
- Obturation des joints
- Peut être appliqué sans couche intermédiaire
- Convient pour le chauffage au sol
- Pour l'intérieur
- Ne convient pas sous un parquet

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

EMICODE EC1PLUS: Très faible émission

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Base chimique	Comp. A:	Dispersion à base de résine synthétique
	Comp. B:	Mortier de ciment spécial enrichi de matières synthétiques
Conditionnement	Comp. A Estagnon:	5.0 kg
	Comp. B Sac en papier:	12.5 kg
Aspect/Couleurs	Comp. A Composant liquide:	Blanc
	Comp. B Poudre:	Gris
Conservation	En emballage d'origine non entamé: 6 mois à partir de la date de production	

Conditions de stockage	Température de stockage entre +5 °C et +30 °C. Entreposer au sec. Les emballages entamés doivent être refermés immédiatement et utilisés le plus rapidement possible.

INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

Rapport de mélange	Comp. A : B:	1 : 2.5 (parts en poids)
Consommation	200 - 600 g/m² Selon le support.	
Température de l'air ambiant	Min. +15 °C, max. +25 °C	
Humidité relative de l'air	Max. 80 %	
Température du support	Pendant l'application et jusqu'au durcissement complet de Klebamul Elastogrund, la température du support doit être d'au moins +15 °C et ne doit pas dépasser +20 °C pour les chapes chauffantes.	
Durée de vie en pot	~ 30 minutes	(+20 °C)
Temps de durcissement	~ 45 minutes	(+20 °C)
Temps d'attente entre les couches	60 - 120 minutes Selon le support. Les indications se rapportent à des conditions climatiques de +20 °C et 65 % h.r., ainsi qu'à une température du support de +15 °C au minimum. **Remarque** La rapidité du séchage est fonction de la température, de l'humidité relative de l'air et de la capacité d'absorption du support. Des températures élevées raccourcissent ce temps, des températures basses ainsi qu'une humidité de l'air élevée prolongent celui-ci.	

INSTRUCTIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE

NATURE DU SUPPORT/TRAITEMENT PRÉLIMINAIRE

Le support doit être prêt pour la pose, c.à.d. sec, propre, exempt de fissures, résistant à la compression et à la traction.

Enlever les couches de séparation et les couches frittées par des mesures appropriées. Se conformer aux exigences de la SIA.

Les anciennes colles solubles dans l'eau, par exemple les colles à base de lessive au sulfite, doivent si possible être enlevées.

Poncer ensuite les anciens carreaux céramiques ou les sols en pierre naturelle et les nettoyer avec Klebatex HV.

Les anciens parquets fixes en bois ou en matériaux dérivés du bois doivent être soigneusement poncés et aspirés.

Les anciens revêtements de sol élastiques et utilitaires doivent être nettoyés à fond et, si nécessaire, poncés. En cas de doute, effectuer un essai préliminaire.

MALAXAGE DES PRODUITS

Klebamul Elastogrund est livré avec un seau pour le gâchage séparé.

Agiter le composant A (composant liquide) et le placer dans le récipient de gâchage. Ajouter progressivement le composant B (poudre) pendant que le mélangeur fonctionne jusqu'à ce que le rapport de mélange correct soit atteint et mélanger soigneusement jusqu'à obtention dîmm mélange homogène et sans grumeaux.

Comme mélangeur, il est recommandé d'utiliser des agitateurs à panier à un ou deux bras (300 - 400 t/min.).

Ne gâcher pas plus que la quantité utilisable en dans un délai de 30 minutes environ.

APPLICATION

Après le gâchage, répartir le primaire régulièrement au moyen d'une truelle de lissage.

L'épaisseur de couche maximale de 1 mm doit être respectée.

Protéger Klebamul Elastogrund durant la prise d'une température ambiante élevée, de la lumière directe du soleil et des courants d'air.

Remarque
Klebamul Elastogrund peut être surcouché sans couche de fond intermédiaire avec des masses d'égalisation et de spatulage Klebaplan ou avec des colles en dispersion Klebamul.

Klebamul Elastogrund ne convient pas pour une utilisation sous un parquet.

NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyer les outils immédiatement après utilisation avec de l'eau. Le matériau durci ne peut être enlevé que mécaniquement.

VALEURS MESURÉES

Toutes les données techniques indiquées sur cette fiche produit se fondent sur des tests de laboratoire. Les données réelles mesurées peuvent être différentes pour des raisons indépendantes de notre volonté.

RESTRICTIONS LOCALES

Veuillez noter qu'en raison d'une réglementation locale spécifique, les données déclarées pour ce produit peuvent différer d'un pays à l'autre. Veuillez vous reporter à la fiche produit locale pour obtenir des informations exactes sur le produit.

ECOLOGIE, PROTECTION DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination sans danger des produits chimiques, les utilisateurs doivent se reporter à la Fiche Produit de Sécurité la plus récente (FPS) contenant des données physiques, écologiques, toxicologiques et d'autres données liées à la sécurité.

RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Klebag AG
Herdern 13
6373 Ennetbuergen
Phone: +41 41 624 40 50
info@klebag.ch
www.klebag.ch