

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Klebamul E

AMÉLIORANT PLASTIFIANT

DESCRIPTION DU PRODUIT

Dispersion spéciale élastifiante, exempte de solvants.

EMPLOI

Comme adjuvant lors de l'application de masses de spatulage autonivelantes Klebaplan liées au ciment.

AVANTAGES

- Exempt de solvants
- Augmente la rétention d'eau de la masse à spatuler
- Diminue les tensions, en particulier en cas d'épaisseurs de couche de spatulage diverses
- Empêche largement la "combustion" de la masse à spatuler

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Base chimique	Dispersion de résine synthétique	
Conditionnement	Estagon:	10 kg
Aspect/Couleurs	Blanc	
Conservation	En emballage d'origine non entamé: 12 mois à partir de la date de production	
Conditions de stockage	Température de stockage entre +5 °C et +30 °C. Entreposer au sec. Les emballages entamés doivent être refermés immédiatement et utilisés le plus rapidement possible.	

INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

Dosage recommandé	Mélanger Klebamul E dans le rapport de mélange de 1:5 avec l'eau de gâchage.
	Remarque Max. 1 l Klebamul E pour 25 kg de poudre.
Température de l'air ambiant	Les fiches techniques actuelles des produits d'égalisation concernés doivent être respectées.
Température du support	Les fiches techniques actuelles des produits d'égalisation concernés doivent être respectées.
Temps de séchage	Le temps de séchage du produit de nivellement qui a été enrichi avec Klebamul E est valable.

INSTRUCTIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE

NATURE DU SUPPORT/TRAITEMENT PRÉLIMINAIRE

Le support doit être prêt pour la pose, c.à.d. sec, propre, exempt de fissure, résistant à la traction et à la compression.

Les couches de séparation et les couches frittées doivent être enlevées par des mesures appropriées. Se conformer aux exigences de la SIA.

Les fiches techniques actuelles des produits d'égalisation concernés doivent être respectées.

MALAXAGE DES PRODUITS

Mélanger Klebamul E dans un récipient propre selon le rapport de mélange 1:5 dans de l'eau froide et propre.

La quantité maximale de Klebamul E qui peut être ajoutée de 1 l par 25 kg de poudre doit être respectée.

NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyer les outils immédiatement après utilisation avec de l'eau. Le matériau durci ne peut être enlevé que mécaniquement.

VALEURS MESURÉES

Toutes les données techniques indiquées sur cette fiche produit se fondent sur des tests de laboratoire. Les données réelles mesurées peuvent être différentes pour des raisons indépendantes de notre volonté.

RESTRICTIONS LOCALES

Veuillez noter qu'en raison d'une réglementation locale spécifique, les données déclarées pour ce produit peuvent différer d'un pays à l'autre. Veuillez vous reporter à la fiche produit locale pour obtenir des informations exactes sur le produit.

ÉCOLOGIE, PROTECTION DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination sans danger des produits chimiques, les utilisateurs doivent se reporter à la Fiche Produit de Sécurité la plus récente (FPS) contenant des données physiques, écologiques, toxicologiques et d'autres données liées à la sécurité.

RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Klebag AG

Herdern 13

6373 Ennetbürgen

Phone: +41 41 624 40 50

info@klebag.ch

www.klebag.ch

Fiche technique du produit

Klebmul E

Mai 2020, Version 01.01

020301010010000277

KlebmulE-fr-CHKLEBAG-(05-2020)-1-1.pdf



A SIKA COMPANY