

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Klebamer Premium

Colle élastique pour parquet sans plastifiant

DESCRIPTION DU PRODUIT

Colle élastique mono-composant, très faible en émissions, ne contenant pas de composants susceptibles de migrer. Convient pour le collage de tous les types courants de parquet sur des supports appropriés à la pose en intérieur.

EMPLOI

- parquet en lames
 - bois exotique
 - lames de parquet
 - parquet collé
 - parquet en carreaux
 - Bois de pavage RE jusqu'à 30 mm
 - parquet à lames sur chant
 - parquet lamellé
 - Planches massives (rapport épaisseur/largeur max. 1:10)
 - Parquet contrecollé 2 ou 3 couches prêt à l'emploi
- En raison de l'absence de composants susceptibles de migrer, Klebamer Premium est particulièrement adapté pour le collage de parquet sans rainure ni languette.

AVANTAGES

- bonne maniabilité à l'application
- élastique
- réducteur de bruit de pas
- EC1Plus : très faible émission
- exempt d'eau, de solvants et de plastifiants
- Les résidus de colle sur le parquet sont faciles à enlever
- sans primaire sur de nombreux supports
- pas d'interactions nuisibles avec l'asphalte coulé ou les anciens supports

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

- EMICODE EC1PLUS : très faible émission

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Base chimique	polymère silanisé	
Conditionnement	seau en plastique:	16 kg
Couleurs	chêne	
Conservation	Dans l'emballage d'origine scellé, la durée de conservation est de 6 mois à compter de la date de fabrication.	
Conditions de stockage	Température de stockage entre +5 °C et +30 °C. Conserver au sec. Refermer immédiatement les emballages ouverts et les utiliser rapidement.	
Densité	1.6 kg/l	

INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

Consommation	Selon le type de parquet : 800 - 1 200 g/m² TKB B3, B6, B11, B15 La sélection de la denture doit être adaptée au type de parquet ainsi qu'à la nature et à l'état du support. Il est impératif d'assurer une imprégnation complète et homogène du dos des lames de parquet afin de garantir une adhérence optimale. Sur les supports prétraités avec Klebapox FS 5, Klebapox Epobloc ou Klebamer SG, la quantité de colle nécessaire est considérablement réduite, ce qui permet une application plus économique et efficace.								
Température de l'air ambiant	Min. +16 °C, max. +30 °C								
Humidité relative de l'air	Max. 70 %								
Température du support	Pendant la mise en œuvre et jusqu'au durcissement complet de Klebamer Premium, la température du support doit être d'au moins +16 °C et ne doit pas dépasser +20 °C pour les chapes chauffantes.								
Humidité du support	Humidité admissible des chapes sans chauffage au sol ▪ 2,0 % CM pour chape ciment ▪ 0,5 % CM pour chape sulfate de calcium ▪ 3 à 12 % CM pour chape magnésienne (selon la teneur en composants organiques) Humidité admissible des chapes avec chauffage au sol ▪ 1,6 % CM pour chape ciment ▪ 0,3 % CM pour chape sulfate de calcium ▪ 3 à 12 % CM pour chape magnésienne (selon la teneur en composants organiques) Pour le taux d'humidité et la nature du support, il convient de respecter les directives du fabricant du bois.								
Temps de durcissement	<table> <tr> <td>Temps de pose :</td><td>env. 40 min *</td></tr> <tr> <td>Accessible à la marche :</td><td>après env. 2 Stunden *</td></tr> <tr> <td>Ponçable :</td><td>après env. 24 Stunden *</td></tr> <tr> <td>Résistance finale :</td><td>après env. 72 Stunden *</td></tr> </table> Les indications se réfèrent à des conditions climatiques de +20 °C et 65 % d'humidité relative ainsi qu'à une température du support d'au moins +16 °C.	Temps de pose :	env. 40 min *	Accessible à la marche :	après env. 2 Stunden *	Ponçable :	après env. 24 Stunden *	Résistance finale :	après env. 72 Stunden *
Temps de pose :	env. 40 min *								
Accessible à la marche :	après env. 2 Stunden *								
Ponçable :	après env. 24 Stunden *								
Résistance finale :	après env. 72 Stunden *								
Temps de mise en œuvre/mise en place	Temps de pose : env. 40 Min. * Les indications se réfèrent à des conditions climatiques de +20 °C et 65 % d'humidité relative ainsi qu'à une température du support d'au moins +16 °C. Remarque : La vitesse de durcissement dépend de la température et de l'humidité relative de l'air. Des températures plus élevées accélèrent le durcissement, tandis que des températures plus basses ainsi qu'une humidité relative plus faible allongent ces délais.								

VALEURS MESURÉES

Toutes les données techniques indiquées sur cette fiche produit se fondent sur des tests de laboratoire. Les données réelles mesurées peuvent être différentes pour des raisons indépendantes de notre volonté.

ÉCOLOGIE, PROTECTION DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

L'utilisateur doit lire les dernières fiches de données de sécurité (FDS) avant d'utiliser les produits. La FDS contient des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination sûrs des produits chimiques, ainsi que des données physiques, environnementales, toxicologiques et autres relatives à la sécurité.

INSTRUCTIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DU SUPPORT

Une couche de primaire n'est généralement pas nécessaire. Si toutefois une couche de primaire est requise, les produits suivants sont compatibles avec Klebamer Premium : Klebamul MG, Klebapox FS 5, Klebapox Epobloc, Klebamer SG. Un saupoudrage avec du sable de quartz n'est pas nécessaire si le parquet est collé dans les 48 heures.

Le support doit être prêt à la pose, c'est-à-dire sec, propre, exempt de fissures, résistant à la traction et à la compression.

Les couches de séparation et les couches de frittage doivent être éliminées par des mesures appropriées.

Les exigences de la SIA sont applicables.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la fiche technique correspondante ou contacter le conseiller technique de Sika Schweiz AG.

OUTILLAGE/APPLICATION

Klebamer Premium est appliqué directement à partir du contenant sur le support et réparti à l'aide de la spatule crantée recommandée. Veiller à une application uniforme. Les éléments de parquet doivent être bien enfoncés dans la couche de colle afin d'assurer un encollage complet du dos du parquet. Les éléments peuvent ensuite être assemblés à l'aide d'un marteau ou d'un maillet. Un tapotement ultérieur est souvent nécessaire selon le type de parquet. Un espace de 8 à 15 mm, selon le type de parquet, doit être respecté par rapport aux éléments adjacents.

Les instructions de pose des fabricants de bois doivent impérativement être respectées.

Sika Schweiz AG

Herdern 13

6373 Ennetbürgen

Phone: +41 41 624 40 50

info@klebag.ch

www.klebag.ch

NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyer immédiatement les outils après usage avec Kleba Reiniger N. Le matériau durci ne peut être enlevé que mécaniquement.

Pour le nettoyage de la surface du parquet ainsi que de la peau, utiliser les lingettes Kleba Reinigungstücher.

En cas de salissures sur la surface du parquet, vérifier la compatibilité avant l'application.

RESTRICTIONS LOCALES

Veuillez noter qu'en raison d'une réglementation locale spécifique, les données déclarées pour ce produit peuvent différer d'un pays à l'autre. Veuillez vous reporter à la fiche produit locale pour obtenir des informations exactes sur le produit.

RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

KlebamerPremium-fr-CHKLEBAG-(08-2025)-2-1.pdf

Fiche technique du produit

Klebamer Premium

Août 2025, Version 02.01

020512020000243364



A SIKA BRAND