

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Klebapox FS 5 Beschleuniger

Accélérateur à base de résine époxy

DESCRIPTION DU PRODUIT

Pour accélérer le durcissement et raccourcir le temps de recouvrement du Klebapox FS 5.

EMPLOI

Pour accélérer le Klebapox FS 5 comme:

- Primaire
- Frein à l'humidité
- Liant pour les chapes de résine époxy

AVANTAGES

- Prêt à l'emploi
- Exempt de solvants
- Utilisation simple
- Forte accélération

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Base chimique	Mélange d'amines tertiaires
Conditionnement	Bouteille en plastique: 120 ml
Conservation	En emballage d'origine non entamé: 6 mois à partir de la date de production
Conditions de stockage	Température de stockage entre +5 °C et +30 °C. Entreposer au sec. Les emballages entamés doivent être refermés immédiatement et utilisés le plus rapidement possible.

INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

Rapport de mélange	Dosage Par 5 kg de Klebapox FS 5 Comp. B: 120 ml de Klebapox FS 5 Beschleuniger (1 bouteille)
Température de l'air ambiant	Veuillez consulter la fiche technique actuelle de Klebapox FS 5.
Humidité relative de l'air	Veuillez consulter la fiche technique actuelle de Klebapox FS 5.
Température du support	Veuillez consulter la fiche technique actuelle de Klebapox FS 5.
Humidité du support	Veuillez consulter la fiche technique actuelle de Klebapox FS 5.

Durée de vie en pot

Klebapox FS 5 avec Klebapox FS 5 Beschleuniger

~ 20 minutes

(+20 °C)

Remarque

L'ajout de Klebapox FS 5 Beschleuniger réduit considérablement le temps d'application.

La fin de la durée de vie en pot peut être reconnue par une augmentation de la viscosité.

Le matériau épaissi ne doit pas être réutilisé, même après une dilution avec de l'eau.

Temps d'attente entre les couches

Surcouchage de Klebapox FS 5 avec Klebapox FS 5 Beschleuniger

	Minimum	Maximum
Klebapox FS 5 1:1 mélangé à l'eau:	2 heures	48 heures
Klebapox FS 5 pur:	3 heures	48 heures

Pas de temps d'attente maximum avec une surface saupoudrée de sable qui est exempte de toute impureté.

Les données se rapportent à des conditions climatiques de +20 °C et 65 % h.r., ainsi qu'à une température du support de +15 °C au minimum.

Remarque

La rapidité de séchage dépend de la température, de l'humidité relative de l'air et de la capacité d'absorption du support.

Des températures élevées raccourcissent ce temps, des températures basses ainsi qu'une humidité de l'air élevée prolongent celui-ci.

VALEURS MESURÉES

Toutes les données techniques indiquées sur cette fiche produit se fondent sur des tests de laboratoire. Les données réelles mesurées peuvent être différentes pour des raisons indépendantes de notre volonté.

AUTRES REMARQUES

Klebapox FS 5 Beschleuniger convient uniquement pour l'accélération de Klebapox FS 5.

Un surdosage de Klebapox FS 5 Beschleuniger aura un effet négatif sur les propriétés mécaniques et physiques du primaire durci.

ÉCOLOGIE, PROTECTION DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

L'utilisateur doit lire les dernières fiches de données de sécurité (FDS) avant d'utiliser les produits. La FDS contient des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination sûrs des produits chimiques, ainsi que des données physiques, environnementales, toxicologiques et autres relatives à la sécurité.

INSTRUCTIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE

MALAXAGE DES PRODUITS

Secouer brièvement le Klebapox FS 5 Comp. B. Ajouter ensuite Klebapox FS 5 Beschleuniger dans le rapport de mélange approprié, fermer le récipient et bien agiter pendant environ 2 minutes. Ajouter ensuite la Comp. A au Comp. B et mélanger mécaniquement pendant 2 minutes jusqu'à obtention d'une masse homogène.

Ensuite, en fonction de l'application, mélanger le Klebapox FS 5 avec de l'eau dans un rapport de 1:1 ou, alternativement, incorporer l'agrégat approprié pour créer un mortier de résine époxy.

Transvaser et mélanger une nouvelle fois brièvement le mélange. Ne pas mélanger trop longtemps pour éviter l'inclusion d'air.

Pour les couches de fond, il est recommandé d'utiliser un malaxeur à un ou deux agitateurs en forme de panier (300 - 400 t/min.).

NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyer les outils immédiatement après utilisation avec de l'eau. Le matériau durci ne peut être enlevé que mécaniquement.

RESTRICTIONS LOCALES

Veuillez noter qu'en raison d'une réglementation locale spécifique, les données déclarées pour ce produit peuvent différer d'un pays à l'autre. Veuillez vous reporter à la fiche produit locale pour obtenir des informations exactes sur le produit.

RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Klebag AG

Herdern 13
6373 Ennetbürgen
Phone: +41 41 624 40 50
info@klebag.ch
www.klebag.ch

Fiche technique du produit
Klebapox FS 5 Beschleuniger
Mars 2021, Version 01.01
020816220010000023

KlebapoxFS5Beschleuniger-fr-CHKLEBAG-(03-2021)-1-1.pdf



A SIKA COMPANY