

Kleba Saniervlies



A SIKA COMPANY

Produktdatenblatt

Zur Verlegung von textilen Belägen, PVC- und CV-Belägen auf kritischen Untergründen.

Untergrund:

Der Verlegeuntergrund muss tragfähig und eben sein. Es gelten die Anforderungen der SIA. Untergründe die nicht ebenflächig genug sind, sollten vorab mit Klebag Spachtelmassen ausgeglichen werden. Die Fugen bei keramischen Belägen dürfen nicht breiter als 5 mm und nicht zu tief sein.

Calciumsulfatgebundene Estriche dürfen eine Restfeuchtigkeit von maximal 1.0 CM % vorweisen, zementäre Unterlagsböden maximal 5.0 CM %. Beheizte Unterlagsböden müssen eine Restfeuchte entsprechend den aktuellen Anforderungen der SIA aufweisen.

Alte Feldebegrenzungsfugen und abgeklungene Risse bis 1 mm können ohne Vorbehandlung überdeckt werden. Gebäudetrennfugen sind in Lage und Grösse bis in den Oberbelag zu übernehmen. Alte Beläge müssen fest liegen.

Verarbeitung:

Das Kleba Saniervlies wird lose auf dem ebenflächigen und sauberen Untergrund parallel zur Richtung des nachfolgenden Oberbelags, mit der Noppen besetzten Seite nach unten, ausgelegt. Dabei sind Kreuzfugen zu vermeiden. Längsfugen sollten mit einer Trennlage wie Papier- oder Vliesstreifen unterlegt werden. Bei der Verlegung ist zu allen aufgehenden Bauteilen wie Wände oder Stützen ein ausreichender Randabstand (mindestens 3 mm) einzuhalten. An Türdurchgängen empfiehlt sich eine Verklebung zum Untergrund, die z.B. mit einem doppelseitigen Kleband ausgeführt werden kann.

Kleba Saniervlies kann mit dem Cuttermesser oder der Schere geschnitten werden. Eine Flächenbegrenzung ist nicht notwendig.

Geeignet für:

Stuhlrollenbelastung:

Rollen müssen der DIN EN 12 529 entsprechen.

Fussbodenheizung:

Klebag-Info über Fussbodenheizung beachten.

Geeignete Untergründe:

- ▶ alte und neue Nutzböden wie z.B:
 - Terrazzo
 - Kunststein
 - Naturstein
 - Keramik
 - Linoleum, PVC, CV
 - Magnesiaestrich
 - versiegelte/beschichtete Flächen
 - Parkett
 - ehemalige Industrienutzböden
- ▶ nicht verlegereife Untergründe:
 - neuer Zementunterlagsboden (unbeheizt)
 - junger Beton (unbeheizt)
 - Calciumsulfatgebundener Unterlagsboden
- ▶ mit Öl oder Trennmitteln verschmutzte Böden

Anwendungsbereich:

- ▶ zur Verlegung von textilen Belägen, PVC- und CV-Belägen in Bahnen auf kritischen Untergründen im Innenbereich
- ▶ Kleba Saniervlies eignet sich für den Einsatz in Wohn- und Gewerbebereichen wie z.B. Büros, Schulen, Restaurants
- ▶ Kleba Saniervlies ist für die Verlegung in Arztpraxen, Altenheimen oder Krankenhäusern nicht geeignet.

Technische Daten:

Lieferform	Rolle
Materialdicke:	Ca. 1,2 mm
Bahnenbreite:	2 m
Rollenlänge:	25 m
Rollengewicht:	52.5 kg
Flächengewicht:	1.05 kg/m ²
Verarbeitungstemp:	mind. + 15 °C Bodentemp. und + 18 °C Lufttemp.

Hinweis:

Auf ausreichende Akklimatisierung der Unterlage sowie der zu verlegenden Beläge achten. Eine Verlegung von PVC-Design-Belägen als Planke/Platte, von Linoleum sowie von PVC-Belägen mit ableitfähigem Klebstoff sind nicht empfehlenswert.

siehe Seite 2 →

Hinweis:

Eine Verlegung von Naturfaserbelägen oder selbstliegenden Fliesen mit PVC oder Bitumenbeschichtung ist nicht empfehlenswert.

Bei der Verlegung auf Keramik oder Naturwerkstein wird sich das Fugenbild im Laufe der Nutzung abzeichnen.

Messwerte:

Alle in diesem Produktdatenblatt aufgeführten technischen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns nicht beeinflussbare Umstände können zu Abweichungen der effektiven Werte führen.

Wichtige Sicherheitshinweise:

Für detaillierte Angaben konsultieren Sie bitte das aktuelle Sicherheitsdatenblatt unter www.klebag.ch.

Rechtliche Hinweise:

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolversprechenden Beurteilung durch Klebag erforderlich sind, Klebag rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.