

Klebapur RH



Produktdatenblatt

Schnellhärtendes 2-Komponenten Polyurethanharz speziell zum Vergiessen von Rissen und Scheinfugen im Unterlagsboden sowie zum Verkleben von Nagelleisten, Natur- und Kunststein, Beton und Metall.

Vorarbeit:

Die zu verklebenden Teile müssen sauber und trocken sein. Risse öffnen, alle 20 cm quer einschneiden und Wellenverbinder einlegen.

Verarbeitung:

Risse gegebenenfalls aufweiten und im Abstand von 30 – 50 cm quer zum Riss einschneiden und Wellenverbinder einlegen. Harz und Härter gut mischen. Risse mit Klebapur RH füllen und in frischem Zustand mit Quarzsand Körnung 0,2 – 0,8 mm abstreuen. Riss bis zum Aushärten nicht belasten.

Verarbeitungszeit:

Die Verarbeitungszeit beträgt bei 20 °C ca. 8 min.

Mischung:

815 g Komponente A und 185 g Komponente B

Reinigung:

Sofort mit Kleba Reinigungstüchern oder Kleba PU Verdünner 6500V

Lagerung:

Kühl, trocken und gut verschlossen 12 Monate haltbar.

Anwendungsbereich:

- ▶ zum Verfüllen von Rissen und Scheinfugen im Unterlagsboden
- ▶ zum Verkleben von:
 - Nagelleisten
 - Natur- und Kunststein
 - Beton
 - Metallprofilen

Eigenschaften:

- ▶ EC1^{PLUS}R: sehr emissionsarm^{PLUS}, reguliert
- ▶ praktisch geruchlos
- ▶ für innen und aussen
- ▶ wasserfrei
- ▶ sehr ergiebig
- ▶ hoch belastbar
- ▶ schnell härtend
- ▶ streckbar mit Quarzsand
- ▶ niedrigviskos
- ▶ gutes Eindringvermögen
- ▶ auf Fussbodenheizung geeignet

Technische Daten:

Basis:	Polyurethanharz & Härter
Gebinde:	
Komp. A	815 g Dose
Komp. B	185 g Dose
Farbe Harz:	grau
Farbe Härter:	braun
Topfzeit:	ca. 8 min.
Belastbar:	nach ca. 20 min.
Spez. Gewicht (Dichte)	1,5 kg/l (Mischung)

weiter Seite 2 →

Messwerte:

Alle in diesem Produktdatenblatt aufgeführten technischen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns nicht beeinflussbare Umstände können zu Abweichungen der effektiven Werte führen.

Wichtige Sicherheitshinweise:

Für detaillierte Angaben konsultieren Sie bitte das aktuelle Sicherheitsdatenblatt unter www.klebag.ch.

Rechtliche Hinweise:

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Klebag erforderlich sind, Klebag rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.